



BISEAL®

RETARDER S

OVERFLADERETARDER TIL BETON

BESKRIVELSE

BISEAL® RETARDER S er en retarder, der påføres direkte på betonoverfladen og er specielt egnet til beton med synlige tilslag. Produktet hæmmer hærdningen af betonoverfladen, som efterfølgende fjernes ved vask, så tilslagene bliver synlige.

ANVENDELSESOMRÅDER

Gennemgående betongulve med eksponeret tilslagsfinish i udendørsarealer.

FORDELE

- Betonen bliver ikke misfarvet.
- Finish i høj kvalitet, selv på lodrette overflader.
- Kan anvendes på både glatte og ru overflader.
- Let at vaske for det udsatte aggregat.
- Nem påføring og god tixotropi. Drypper ikke.
- Ikke ætsende, giftig eller brandfarlig.
- Kan anvendes "face-up" og "face-down".

PÅFØRING

Forberedelse af overfladen

Betonoverfladen skal være jævn og ren, fri for støv, olie, fedt og andre urenheder.

Anvendelse

BISEAL® RETARDER S leveres klar til brug, men skal omrøres grundigt med f.eks. en mixer ved lav hastighed (300-400 o/min) for at opnå en homogen blanding, inden den påføres.

Materialet påføres fortrinsvis ved sprøjtning på betonoverfladen, eller med pensel eller korthåret malerulle, når betonen har tilstrækkelig konsistens til at undgå udvaskning af produktet.

Påfør **BISEAL® RETARDER S** så der dannes en kontinuerlig ensartet film, der dækker hele overfladen af den beton, der skal behandles.

BISEAL® RETARDER S kan anvendes til frilægning, der vender op i formen ("face-up") og etablerer dermed en god mekanisk lås i forbindelse med støbeskel. Kan også anvendes til frilægning, der vender ned i formen ("face-down"). Vær opmærksom på at forbruget ikke overdoseres, så retarderen begynder at "løbe".

Vejledende forbrug:

- 0,25 kg/m² til retarderingsdybde: 3-5 mm
- 0,50 kg/m² til retarderingsdybde: 8-10 mm

Forbruget kan variere afhængigt af betonoverfladens struktur, porøsitet og forhold samt påføringsmetode. Udfør en test for at kende det nøjagtige forbrug.

Overfladevask

Når betonen er hærdet (8 timer om sommeren og 24 timer om vinteren), vaskes de overflader, der har været i kontakt med retarder, med vand og en metalbørste eller helst en trykvandstråle for at fjerne uhærdet cementslam på overfladen. Den nøjagtige tid, der går før afvaskning, skal bestemmes ved indledende tests, fordi den kan variere med temperatur, fugtighed, hydreringsvarme osv.

Det anbefales at lave forforsøg med produktet for at evaluere det ønskede resultat, da efterbehandlingen afhænger af tilslagsstørrelse, dosering af tilslag og cement osv.

Rengøring

Værktøj og udstyr skal rengøres med vand umiddelbart efter brug.

VIGTIG INFORMATION

- Overhold de anbefalede maksimale og minimale forbrugstal.
- Beskyt behandlede overflader mod regn.
- Sørg for, at påføringen er homogen på hele den overflade, der skal behandles.

EMBALLAGE

BISEAL® RETARDER S leveres i 25 kg dunke.

OPBEVARING

12 måneder i uåbnet original emballage.

TEKNISKE DATA

Produktets egenskaber	
Udseende	Klar væske
Massefylde ved 20 °C (g/cm ³)	1,07 ± 0,05
Forbrug	
Forbrug (kg/m ²)	0,25 – 0,50

Opbevares på et køligt, tørt sted beskyttet mod fugt, frost og direkte sollys ved temperaturer over 5 °C.

SUNDHED OG SIKKERHED

Se tilhørende sikkerhedsdatablad for **BISEAL® RETARDER S**

Bortskaffelse af produktet og dets emballage skal ske i overensstemmelse med gældende lovgivning og den endelige bruger af produktet.

GARANTI

Oplysningerne i dette datablad er baseret på vores erfaring og tekniske viden, opnået gennem laboratorietest og fra bibliografisk materiale. **DRIZORO® S.A.U.** forbeholder sig ret til at indføre ændringer uden forudgående varsel. Enhver brug af disse data ud over de formål, der udtrykkeligt er angivet i databladet, er ikke selskabets ansvar, medmindre det er godkendt af os. Vi påtager os ikke ansvar, der overstiger værdien af det købte produkt. De viste data om forbrug, måling og udbytte er kun vejledende og baseret på vores erfaring. Disse data kan variere på grund af de specifikke atmosfæriske forhold og forholdene på byggepladsen, så der kan opleves rimelige variationer fra dataene. For at kende de reelle data skal der udføres en test på byggepladsen, og den udføres under kundens ansvar. Vi påtager os ikke ansvar, der overstiger værdien af det købte produkt. For enhver anden tvivl, kontakt os venligst. Denne version af databladet erstatter den foregående.



DRIZORO, S.A.U.

C/ Primavera 50-52 Parque Industrial Las Monjas
28850 TORREJON DE ARDOZ - MADRID (SPAIN)
Tel: 91 676 66 76 - 91 677 61 75 Fax: 91 675 78 13
e-mail: info@drizoro.com Web site: drizoro.com

