

ANVENDELSESOMRÅDE

Pro Elementmørtel 45 anvendes til understøbning af betonelementer, når der kræves en svindfri understøbning med høj styrke.

Kan udlægges før elementerne monteres eller anvendes til understopning, sammenstøbning eller understøbning efter montage.

BESKRIVELSE

Pro Elementmørtel 45 er en cementbaseret, svindkompenseret mørtel, der blandes med vand.

Pro Elementmørtel 45 har en max kornstørrelse på 4 mm. Tilslaget opfylder kravene til miljøklasse Ekstra aggressiv i DS/EN 206-1 til indhold af reaktive korn. Da V/C er under 0,40 og styrken er højere end 45 MN opfyldes kravene til Ekstra aggressiv

BLANDINGSFORHOLD

25 kg Pro Elementmørtel 45 blandes med 2,3-3,0 liter vand.

Ved 2,3 liter vand er blandingen jordfugtig.
Ved 3,0 liter vand er blandingen flydende.

Se endvidere "Tekniske egenskaber" på bagsiden.

BLANDING

Hæld vandet i en tvangsblender og tilsæt pulveret under omrøring. Alternativt kan der blandes med en langsomtgående boremaskine med omrører.

Bland i mindst 2 minutter.

Brugsperioden er ca. 1 time.

FORBEREDELSE

Underlaget skal være rent og sundt uden fedt, olie, alger, løse partikler og cementslam.

Egnede rensemetoder kan f.eks. være højtryksrensning, hedtvandsrensning, sandblæsning eller slyngrensning. Glatte overflader rugøres.

FORVANDING

Underlaget skal være forvandet således, at det er svagt sugende når mørtelen anvendes.

UDLÆGNING/UNDERSTØBNING

Pro Elementmørtel 45 udlægges i passende konsistens, og elementerne monteres herefter. Ved understopning af opstillede elementer anvendes 2,3-2,5 liter vand. Mørtelen blandes til jordfugtig konsistens og komprimeres hårdt under elementerne med passende håndværktøj.

Det er også muligt at anvende Pro Elementmørtel 45 i en tyktflydende konsistens og understøbe ved hjælp af en form. I dette tilfælde anvendes 2,7-3,0 liter vand.

TEMPERATUR OG BELASTNING

Temperaturen i luft og underlag skal være mindst +5°C under anvendelse og i 24 timer derefter for at undgå frostskaader. Pro Elementmørtel 45 bør tidligst belastes efter 1-2 modenhedsdøgn (24 timer ved +20°C), afhængig af tilsat vandmængde.

Lave temperaturer (+5°C til +10°C)

Opbevar Pro Elementmørtel 45 ved 15-25°C og anvend varmt vand. Pro Elementmørtel 45 kan leveres i en speciel vinterversion, Pro Elementmørtel 45W, der kan anvendes ned til 0°C. Følg normale vinterforanstaltninger for cementbaserede produkter uanset type.

Høje temperaturer (Over +30°C)

Opbevar Pro Elementmørtel 45 i skygge og anvend koldt vand til blandingen.

CURING

Følg normale foranstaltninger for cementbaserede produkter. Pro Elementmørtel 45 kræver normalt ikke curing, men ved stærk vind og/eller sol kan udtørringen formindskes ved påsprøjtning af Pro Acryl 100, eller afdækning med plastfolie.

RENGØRING

Værktøj og maskiner kan rengøres med rent vand umiddelbart efter brug. Afbundet materiale kan kun fjernes mekanisk.

HOLDBARHED OG OPBEVARING

12 måneder ved tør og frostfri opbevaring.

Tekniske egenskaber ved 2,5 liter vand

Farve	Grå
Densitet (DS 2811-2)	Ca. 2200 kg/m ³
Forbrug pr mm lagtykkelse	2,2 kg/m ²
Bøjningstrækstyrke (EN 12190)	8 MPa (28 dg)
Konsistens, 0 minutter (EN 13395-1), 15 slag	155 mm (Plastisk)
Konsistens, 20 minutter (EN 13395-1), 15 slag	110 mm (Jordfugtig)
Trykstyrke (EN 12190)	29 MPa (1 dg) 55 MPa (7 dg) >65 MPa (28 dg)
E-Modul (EN 13412)	Ca. 32.000 MPa
Kloridion-indhold (EN 1015-17)	<0,05%
Vedhæftning (EN 1542)	>2,0 MPa

Tekniske egenskaber ved 3,0 liter vand

Farve	Grå
Densitet (DS 2811-2)	Ca. 2200 kg/m ³
Forbrug pr mm lagtykkelse	2,2 kg/m ²
Bøjningstrækstyrke (EN 12190)	6 MPa (28 dg)
Konsistens, 0 minutter (DS/EN 13395-1), 15 slag	235 mm (Flydende)
Konsistens, 20 minutter (DS/EN 13395-1), 15 slag	175 mm (Tyktflydende)
Trykstyrke (EN 12190)	22 MPa (1 dg) 48 MPa (7 dg) 60 MPa (28 dg)
E-Modul (EN 13412)	Ca. 30.000 MPa
Kloridion-indhold (EN 1015-17)	<0,05%
Vedhæftning (EN 1542)	>2,0 MPa