

Pro Sprøjtebeton T4

UFI: P410-0078-D00G-FPW8

ANVENDELSESOMRÅDE

Pro Sprøjtebeton T4 anvendes til reparation og forstærkning af alle typer betonkonstruktioner, f.eks. på bjælker, søjler, dragere, dæk, altaner, facader etc. Lagtykkelse 12-50 mm pr lag uden armering. Ved reparationer med armering anbefales et dæklag på mindst 20 mm.

Pro sprøjtebeton findes ydermere i typerne 0-2 mm og 0-8 mm, med og uden PP- fibre.

BESKRIVELSE

Pro Sprøjtebeton T4 er en cementbaseret mørtel til tørsprøjtning. Normalt anvendes Rapid cement, men på bestilling kan Pro Sprøjtebeton T4 leveres med andre cementtyper, f.eks. lavalkali-sulfat-beständig cement, se nærmere under "Tekniske egenskaber". Max. kornstørrelse er 4 mm.

BLANDINGSFORHOLD

Pro Sprøjtebeton T4 tilsættes vand i sprøjteudstyret. Der tilsættes ca. 1,8 liter vand pr. 20 kg Pro Sprøjtebeton T4.

FORBEREDELSE

Underlaget skal være rent og sundt uden fedt, olie, alger, løse partikler og cementslam. Egnede rensemetoder kan f.eks. være højtryksrensning, hedtvandsrensning, sandblæsning eller slyngrensning. Glatte overflader rugøres.

FORVANDING

Underlaget skal være forvandet således, at det er svagt sugende når sprøjtningen udføres. Der forvandes normalt 1-2 dage inden.

KORROSIONSBESKYTTELSE med Pro Svum 05

Armeringsjernene frilægges og rengøres efter tilsynets anvisninger. Normalt er afrensning til St2 tilstrækkeligt. Påfør første lag Pro Svum 05 indenfor 3-4 timer efter afrensning og andet lag når det første lag er klæbefrit, normalt efter 1-2 timer, afhængig af omgivelsernes temperatur og fugtighed. Efterfølgende sprøjtning kan foretages, når Pro Svum 05 laget ikke beskadiges af sprøjtningen, normalt dagen efter.

PÅFØRING

Pro Sprøjtebeton T4 påføres med specielt sprøjteudstyr og af uddannet mandskab. Luftmængde, lufttryk og vanddosering justeres til korrekt konsistens inden det egentlige sprøjtearbejde begynder. Sprøjtning foregår normalt nedefra og oppefter, mens dysen bevæges i roterende bevægelser vinkelret på underlaget. Ved armering holdes dysen dog skråt for at sikre, at armeringen omstøbes optimalt.

Der henvises ydermere til *Betonhåndbogen kap 20, reparation af beton*.

CURING

Som Curings middel anbefales Pro Curing eller Pro Curing WB (Se separat datablade) eller afdækning med plastfolie.

RENGØRING

Værktøj og maskiner kan rengøres med rent vand umiddelbart efter brug. Afbundet materiale kan kun fjernes mekanisk.

HOLDBARHED OG OPBEVARING

12 måneder ved tør og frostfri opbevaring i uåbnet emballage. Følg normale vinterforanstaltninger for cementbaserede produkter.

SPECIFIKKE KVALITETSEGENSKABER

Produktet overholder krav til "Ekstra aggressiv miljøpåvirkning" (Eksponeringsklasse XC4, XD3, XS3, XF4, XA3) jævnfør DS 206.

Densitet	Ca. 2250 kg/m ³	DS/EN 2811-2
----------	----------------------------	--------------

	Pro-Tex A/S Silkeborgvej 259 8700 Horsens 10	DS/EN 1504-3 1073 Betonreparationsprodukt til konstruktiv reparation Princip 3: Genskabning af beton PCC-mørtel, baseret på hydraulisk cement og polymerer
--	---	--

Trykstyrke, 28 HD	>45 MPa, klasse R4	DS/EN 12190
Kloridion-indhold	≤0,05%	DS/EN 1015-17
Vedhæftning	≥2,0 MPa klasse R4	DS/EN 1542
Frost-Tø	Bestået	DS/EN 13687-1
Karbonatisering	Bestået	DS/EN 13295
E-modul	≥ 20 GPa	DS/EN 13412
Termisk kompatibilitet	Del 1: ≥2,0 MPa Klasse R4	DS/EN 13687-1
Kapillær absorbtion	≤0,5	DS/EN 13057
Farlige stoffer	I overensstemmelse med afsnit 5,4	DS/EN 1504-3
Brandmodstandsevne	Klasse A1	